

CHEMICAL PAINT S.r.l.

Via Venezuela 18 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650

E mail: info@chemicalpaint.it

SILICON PAINT

PITTURA SILOSSANICA

COMPOSIZIONE

Pittura traspirante diluibile in acqua, ad alto tenore di leganti acrilici ed emulsioni silossaniche, cariche finissime e coloranti in polvere stabili alla luce ed all'invecchiamento. La pittura viene utilizzata su tutte quelle superfici dove, oltre l'impermeabilità, viene richiesto un elevato valore di permeabilità al vapore.

APPLICAZIONE

L'applicazione si effettua con pennello, rullo o spruzzo su qualsiasi tipo di intonaco, su pannelli di legno o pietra, dopo aver diluito il prodotto con un 5/10% di acqua.

Trattare preventivamente i supporti con nostro primer Silicon Fix diluito in rapporto 1:1 con acqua. Per supporti molto friabili applicare due mani bagnato su bagnato .

Effettuare dei test di pitturazione per determinare l'intervallo di tempo tra la mano di fondo e la pittura Silicon Paint.(comunque non dovrà superare le 24/36 ore)

CARATTERISTICHE

- Elevata impermeabilità
- Ottima permeabilità al vapore
- Alto potere legante
- Buona adesione su supporti minerali

Ottima resistenza agli attacchi di funghi e batteri

Residuo secco 59,51%

Secco in volume 41,52%

PVC 47,41%

Secco resina su secco totale 30,25%

Peso specifico Kg/lt. 1,45

pH 9,5

Coefficiente Assorbimento d'acqua $w_{24} = 0,09 \text{ Kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$ (Din 52617)

Traspirazione $S_d = 0,093 \text{ m}$ (Din 52615)

Consumo : 4/5 mq/lt.

Confezioni : secchi da lt. 15