

CHEMICAL PAINT S.r.l.

Via Venezuela 18 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650

E mail: info@chemicalpaint.it

SILICON RIV PITTURA ACRILSILOSSANICA

COMPOSIZIONE

Pittura traspirante al quarzo, diluibile in acqua, ad alto tenore di leganti acrilici ed emulsioni silossaniche, cariche finissime e coloranti in polvere stabili alla luce ed all'invecchiamento. La pittura viene utilizzata su tutte quelle superfici dove, oltre l'impermeabilità, viene richiesto un discreto valore di permeabilità al vapore.

APPLICAZIONE

L'applicazione si effettua con pennello, rullo o spruzzo su qualsiasi tipo di intonaco, su pannelli di legno o pietra, dopo aver diluito il prodotto con un 5-10% di acqua.

Gli intonaci trattati con tinte lavabili od al quarzo dovranno essere carteggiati per l'asportazione completa delle pitture per non perdere la caratteristica essenziale di permeabilità al vapore.

Trattare preventivamente i supporti con nostro Primer Silicon Fix o Primer PR20 diluito in rapporto 1:2 con acqua. Per supporti molto friabili applicare due mani bagnato su bagnato.

Effettuare dei test di pitturazione per determinare l'intervallo di tempo tra la mano di fondo e la pittura Silicon Riv.

CARATTERISTICHE

- Buona impermeabilità
- Alto potere legante
- Buona adesione su supporti minerali
- Ottima resistenza agli attacchi di funghi e batteri

Residuo secco	69,22%
Secco in volume	51,05%
PVC	62,63%
Resina / su secco totale	17,85%
Peso specifico Kg/lt.	1,59 Kg/l
ph	9,0
Secco in volume	51,05%
Secco in resina	12,36%
CPVC	51,06%
Resa: 3/5 mq/lt. a finire (2 mani)	

Confezioni : secchi da lt. 14